



Informatief specificatieformulier metselbaksteen NEN-EN 771-1

HD, categorie I, groep 1, brandgedrag A1

De eigenschappen van de daadwerkelijk geleverde producten kunnen verschillen van de eigenschappen zoals vermeld op dit specificatieformulier dat ter informatie is verstrekt en geen deel uitmaakt van een overeenkomst

Producttype			Vol	Met "frog"	Geperforeerd	 Certificaatnummer: IKB1041
		Vormbak				
		Strengpers				
		Productgroep 2; Rood	Handvorm		X	
Visuele Kenmerken	Kleur	Volgens monster			X	 Postbus 7147, 5980 AC Panningen
		Omschrijving (vlgs koopovereenkomst)				
	Oppervlakte zichtvlak	Onbezand		Gestructureerd		
		Bezand	X	Geglazuurd		
		Glad		Geëngobeerd		
Afmetingen (mm)		Lengte x Breedte x Hoogte: 214 x 103 x 65			Productsoort: 16256569	
Maattolerantie gemiddelde maat		T1, T2 of Tm ²⁾			T2	Aantal:
		2) ... X ... X ... mm voor resp. l, b en h				
Maatspreiding		R1, R2 of Rm ³⁾			R1	Datum aanvraag:
		3) ... X ... X ... mm voor resp. l, b en h				Bouwwerk:
Initiële wateropzuiging ¹⁾ (kg/m ² .min)		Zeer weinig zuigend (<0.5)				Architect:
		Matig zuigend (0.5 –1.5)				
		Normaal zuigend (1.5 –4.0)			X	
		Sterk zuigend (>4.0)				
Wateropneming ¹⁾		Vrijwillige wateropneming (massa %)			< 10	Aannemer:
Volumieke massa ¹⁾		Bruto volumieke massa (kg/m ³)			1900	Opdrachtgever:
Tolerantie volumieke massa ¹⁾		D1, D2 of Dm ⁴⁾			D2	
		4) ... %				
Actieve oplosbare zouten ¹⁾		Wateroplosbaar Na + K en Mg		S0		Aanvrager:
				S1		
				S2	X	
Vorst-dooi weerstand		F0				Leverancier: Steenfabriek Engels Helden bv Steenstraat 8b, 5981 AE Panningen Tel: 077 3060495, Fax: 077 3060105 E-mail: steenfabriek@engels-helden.nl
		F2, vorstklasse C, BRL 1007				
		F2, vorstklasse D, BRL 1007			X	
Warmtegeleidbaarheid ¹⁾ λ (W/mK)					0.53	Aanvullende informatie van de producent:
Waterdampdoorlatendheid ¹⁾ μ					50/100	
Bouwstoffenbesluit		Toepassing categorie			1A	
Specifieke toepassingen		Precisiemetselwerk / kromheid vlgs BRL 1007				
		Product voor schilderwerk (SO ₄ ≤ 0.10 %)				
Genormaliseerde druksterkte ¹⁾ (N/mm ²)		5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 17.5 / 20.0 / 25.0 etc.			> 20	Voor leveringsvoorwaarden zie onze website: www.baksteen.nl